

# DECOR SATIN

## Beschrijving

Zijdeglanzende hoogwaardige watergedragen muurverf, op basis van 100% acrylharsen.  
Voor binnen.

## Gebruik

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw.  
Afwerking van binnenmuren.  
Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals metsel- en pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, cement, beton, ... en op oude verflagen.

## Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Hoge dekkraft.
- Waterdamp doorlatend..
- Goed afwasbaar en nat schrobbaar.

## Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

**Nieuwe ondergrond:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (Sinova Fix&Egal Primer).

**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglimzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (Sinova Fix&Egal Primer).

## Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitdruk 100 - 150 bar, nozzle 1850 of 2190 – 0,45 of 0,53mm).

Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1<sup>ste</sup> laag verdunnen met 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

## Afwerking

**Kleur:** wit en alle tinten van onze kleurenwaaier die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

**Glansgraad:** zijdeglans.

## Eigenschappen

**Bindmiddel:** 100% acrylaathars.

**Pigmenten:** titaandioxyde en minerale vulstoffen.

**Oplosmiddel:** water.

**Rendement\*:** ~12 m<sup>2</sup>/l per laag.

**Dichtheid:** ~1,35 g/ml.

**Drogestofgehalte** (gewicht): 52,5 à 54%.

(\* ) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Voelt droog aan na:** 1 uur.

**Overschilderbaar na:** ~4uur.

(bij normale weersomstandigheden).

## Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.  
Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Blik van 1 l en 4 l; plastic emmer van 10 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/b: 100 g (2010). Dit product bevat minder dan 20 g/l VOS.