

ELASTOFLEX-EXPERT

Description

Peinture à base de résines acryliques 100% en dispersion aqueuse, capable de couvrir de fines fissures (jusqu'à 0,5mm) quand appliquée en couche suffisamment épaisse.
De finition satin, cette peinture est facilement lavable, et garde une apparence nette avec le temps.

Destination

Couche intermédiaire et de finition pour la protection et la décoration des façades et murs extérieurs neufs et rénovation en milieu urbain, rural ou maritime.
Convient également pour murs intérieurs.
Applicable sur divers supports tels que béton, enduits minéraux, plâtre, ciment, brique et sur d'anciennes peintures.

Propriétés

- Bien résistante aux conditions climatiques extérieures.
- Très lavable et lessivable.
- Excellente blancheur.
- Non jaunissant.
- Respire.
- Haut pouvoir couvrant, application aisée.
- Non saponifiable.

Préparation du support

Afin d'obtenir de bons résultats, le support doit être préparé soigneusement.

Nouveaux fonds: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; nettoyer et dépolir; laisser sécher; appliquer la couche primaire appropriée (Sinova Fix&Egal Primer ou fixateur).

Rénovation: Enlever les parties non-adhérentes au support à peindre; dégraisser les anciennes couches, dépolir et dépolir; retoucher si nécessaire; appliquer une couche primaire appropriée si nécessaire (Sinova Fix&Egal Primer ou fixateur).

Application

Brosse, rouleau ou airless (pression 100-150 bar, tête 1850 ou 2190 – 0,45 ou 0,53mm).

Prêt à l'emploi. Supports absorbants: diluer la 1^{ère} couche avec 5 à 10% d'eau.

Bien mélanger avant utilisation et avant dilution.

Appliquer le produit en croisant pour le répartir uniformément.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau et du savon, immédiatement après usage.

Finition

Couleur: blanc et teintes de nos nuanciers réalisables avec nos machines.

Aspect: satin.

Caractéristiques

Liant: résine acrylique 100%.

Pigments: dioxyde de titane et charges minérales.

Solvant: eau.

Rendement*: ~12 m²/L par couche.

Densité: ~1,34 g/ml.

Extrait sec (poids): 52 à 54%.

(*) Le rendement est calculé sur base du travail d'un ouvrier professionnel, sur un support au degré d'absorption normal, et peut varier selon la méthode de travail, le support et les conditions climatiques.

Temps de séchage

Sec au toucher: 1 heure.

Recouvrable: ~4 heures
(conditions climatiques normales).

Limitation

Ne pas appliquer par T° < 5°C.

Conditions optimales: > 10°C et h.r. 75%.

Conservation

Minimum 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais.

Conserver à l'abri du gel.

Conditionnement

Boîte métallique de 1L et 4L; seau plastique de 10L.

Valeurs limites pour l'UE (COV)

Cat. A/b: 100g (2010). Ce produit contient au maximum 20g/L de produits COV.