

ELASTOFLEX-EXPERT

Beschrijving

Zeer hoogwaardige acrylaat, die kleine scheurtjes (tot 0,5 mm) met een voldoende dikke laagertje kan bedekken. Deze zijdeglanzende verf is makkelijk afwasbaar en behoudt een verzorgd uitzicht.

Toepassingsgebied

Tussenlaag en high-end afwerkingslaag voor de bescherming en versiering van gevels en buitenmuren in stedelijke, landelijke of maritieme omgeving.

Kan ook toegepast worden op binnenmuren.

Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals beton, minerale pleisters, gipsplaten, pleisterwerk, cement, bakstenen of oude verflagen.

Eigenschappen

- Goed weerbestendig.
- Zeer goed afwas- en afschroopbaar.
- Uitstekende witheid.
- Niet vergelend.
- Waterdamp doorlatend.
- Zeer goede dekking, gemakkelijk aan te brengen.
- Onverzeepbaar.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

Nieuwe ondergrond: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (Sinova Fix&Egal Primer of voorstrijk).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglimmen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (Sinova Fix&Egal Primer of voorstrijk).

Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitedruk 100-150 bar, hoofd 1850 of 2190 – 0,45 of 0,53mm).

Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1^{ste} laag verdunnen met 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Afwerking

Kleur: wit en alle tinten van onze kleurenwaaier die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

Glansgraad: zijdeglans.

Eigenschappen

Bindmiddel: 100% acrylaathars.

Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: ~12 m²/l per laag.

Dichtheid: ~1,34g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 52 à 54%.

(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Voelt droog aan na: 1 uur.

Overschilderbaar na: ~4 uur.

(bij normale weersomstandigheden).

Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Optimaal > 10°C en r.v. < 75%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Blik van 1 l en 4 l; plastic emmer van 10 l.

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/b: 100 g (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.