

FORMULE 12

Beschrijving

Watergedragen latex matte muurverf op basis van een watergedragen acrylaatcopolymeer, met bijzonder hoge dekkraft. Voor binnen.

Deze verf biedt een uitstekende prijsvriendelijke en kwaliteitsvolle oplossing voor professionals die het behandelde oppervlak een nette en ruime indruk wensen te geven.

Toepassingsgebied

Uitstekend geschikt voor in de renovatie en nieuwbouw. Afwerking van binnenmuren.

Toe te passen op diverse ondergronden zoals muren en pleisterwerk, metselwerk, minerale pleisters, beton, gasbeton, cement, gips, gipsplaten en oude verflagen.

Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Zeer hoge dekkraft.
- Onverzeepbaar.
- Afwasbaar na volledige droging.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

Nieuwe ondergrond: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (bvb. Sinova Perfocryl Primer).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (bvb. Sinova Fix&Egal Primer).

Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitdruk 100-140 bar; spuitnozzle 0.019-0.021 inch).

Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1^{ste} laag verdunnen met 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Afwerking

Kleur: wit.

Aankleuren mogelijk in pastelkleuren / gebroken-wittinten – maximaal 5% universele kleurstoffen.

Glansgraad: mat.

Eigenschappen

Bindmiddel: acrylaatcopolymeer.

Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: +/- 14 m²/l per laag.

Dichtheid: ~1,48 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 54%.

(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Voelt droog aan na: ~2 uren.

Overschilderbaar na: ~6 uren.

(bij normale weersomstandigheden).

Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C. Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Plastic emmer van 10 l (= 15 kg).

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/a: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.