

# WOOD-PRO PU MAT

## Beschrijving

Duurzame zijdeglanzende oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten op basis van acrylaat-urethaan harsen in een watergedragen dispersie.

Deze lak van superieure kwaliteit beschikt over een uitstekende kras- en slijtvastheid.

Wood-Pro PU heeft de verwerkingseigenschappen van de traditionele synthetische aklakken zonder de nadelen ervan te hebben.

## Toepassingsgebied

Zeer duurzame tussenlaag en high-end afwerkingslaag voor binnen en buiten

Te gebruiken op diverse ondergronden die de juiste grondlaag hebben gekregen: hout, mdf, metaal en kunststof, muren in beton, pleisterwerk, gipsplaten, glasvlies,...

## Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijk verwerkbaar – Uitstekende vloei en dus mooi decoratief aspect.
- Zeer goede dekking.
- Lange open tijd.
- Reukarm. Milieu ontlastend.
- Duurzame flexibiliteit.
- Zeer goed reinigbaar – Bestendig tegen vet en huishoudtetergenten
- Krasbestendig.
- Niet vergelend.
- Waterdamp doorlatend.

## Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

**Nieuwe ondergronden:** Reinigen en stof verwijderen; goed laten drogen; juiste primer toepassen (Sinova Multiprim+).

**Renovatie:** De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig.

**Hout:** Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht). Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf aanbrengen (Sinova Multiprim+).

**Metalen:** Eventuele roestvlekken behandelen en indien nodig een roestwerend middel gebruiken. Een geschikte roestwerende primer aanbrengen op de metalen ondergronden die aan de buitenlucht blootgesteld zijn (zelfs als deze roestvrij zijn).

## Toepassing

Langharige (acryl-)kwast, glatfil- of gevlokte roller.

Verdunnen met 5% water in geval van hoge temperatuur voor een langere open tijd.

Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen.

Tussen de lagen goed materen; bij voorkeur met een schuurpad.

## Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Augustus 2017.

## Afwerking

**Kleur:** wit en alle tinten van onze kleurenwaaiers die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

**Glansgraad:** mat.

## Eigenschappen

**Bindmiddel:** acrylaat-urethaan harsen.  
**Pigmenten:** titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen.

**Oplosmiddel:** water.

**Rendement\*:** ~12 m<sup>2</sup>/l.

**Dichtheid:** ~1,31 g/ml.

**Drogestofgehalte** (gewicht): 52 à 55%.

(\* ) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Droogtijd

**Stofdroog na:** 90 min.

**Kleefvrij na :** ~2 uur.

**Overschilderbaar na:** ~6 uur.

(bij normale weersomstandigheden 20°C en r.v. 50%; bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd).

## Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.  
Optimaal > 10°C en r.v. < 80%.

## Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en koele plaats.  
Vorstvrij bewaren.

## Verpakking

Blik van 1 l en 2,5 l.

## EU-VOS grenswaarden

Cat. A/d: 130 g (2010). Dit product bevat maximaal 2,5 g/l VOS.

Belcoatings B.V.B.A. - info@sinovapaint.com