

WOOD-PRO PU SATIN

Beschrijving

Duurzame zijdeglanzende oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten op basis van acrylaat-urethaan harsen in een watergedragen dispersie.

Deze lak van superieure kwaliteit beschikt over een uitstekende kras- en slijtvastheid.

Wood-Pro PU heeft de verwerkingseigenschappen van de traditionele synthetische aklakken zonder de nadelen ervan te hebben.

Toepassingsgebied

Zeer duurzame tussenlaag en high-end afwerkingslaag voor binnen en buiten

Te gebruiken op diverse ondergronden die de juiste grondlaag hebben gekregen: hout, mdf, metaal en kunststof, muren in beton, pleisterwerk, gipsplaten, glasvlies,...

Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijk verwerkbaar – Uitstekende vloei en dus mooi decoratief aspect.
- Zeer goede dekking.
- Lange open tijd.
- Reukarm. Milieu ontlastend.
- Duurzame flexibiliteit.
- Zeer goed reinigbaar – Bestendig tegen vet en huishoudtetergenten
- Krasbestendig.
- Niet vergelend.
- Waterdamp doorlatend.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid worden.

Nieuwe ondergronden: Reinigen en stof verwijderen; goed laten drogen; juiste primer toepassen (Sinova Multiprim+).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig.

Hout: Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht). Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf aanbrengen (Sinova Multiprim+).

Metalen: Eventuele roestvlekken behandelen en indien nodig een roestwerend middel gebruiken. Een geschikte roestwerende primer aanbrengen op de metalen ondergronden die aan de buitenlucht blootgesteld zijn (zelfs als deze roestvrij zijn).

Toepassing

Langharige (acryl-)kwast, glatfil- of gevlokte roller.

Verdunnen met 5% water in geval van hoge temperatuur voor een langere open tijd.

Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen.

Tussen de lagen goed materen; bij voorkeur met een schuurpad.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

April 2017.

Afwerking

Kleur: wit en alle tinten van onze kleurenwaaiers die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.

Glansgraad: zijdeglans.

Eigenschappen

Bindmiddel: acrylaat-urethaan harsen.
Pigmenten: titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: ~12 m²/l.

Dichtheid: ~1,30 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 48 à 52%.

(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Stofdroog na: 1 uur.

Kleefvrij na : ~2 uur.

Overschilderbaar na: ~6 uur.

(bij normale weersomstandigheden 20°C en r.v. 50%; bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd).

Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.
Optimaal > 10°C en r.v. < 80%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en koele plaats.
Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Blik van 1 l en 2,5 l.

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/d: 130 g (2010). Dit product bevat maximaal 2 g/l VOS.

Belcoatings B.V.B.A. - info@sinovapaint.com