

SILOXAN SATIN

Beschrijving

Zijdeglanzende watergedragen decoratieve muurverf, op basis van acryl- en siloxaanharsen. Dankzij de siloxaantechnologie zorgt deze verf voor een perfect egaal resultaat zonder aanzet. Hoge prijs-kwaliteitverhouding.

Gebruik

Bescherming en decoratie van binnenmuren. Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, behangpapier, glasweefselbehang, ... en op oude verflagen.

Voornaamste kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Niet spattend.
- Lange opentijd : aanzetvrij, ook bij grote oppervlakken.
- Hoge dekkraft.
- Zeer mooi decoratief aspect.
- Waterdampdoorlatend.
- Wasbaar na volledige doordroging.
- Niet vergelend.

Vorbereiding van de ondergrond

Siloxan Satin wordt toegepast op zuiver, coherent en stofvrij muurvlak.
Nieuwe ondergrond: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten drogen; de juiste primer aanbrengen (bvb. Sinova Perfocryl Primer of Sinova Fix&Egal Primer).
Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig (bvb. Sinova Fix&Egal Primer).

Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (verdunnen met 0 à 5% water, spuitdruk 145 - 165 bar, nozzle 517).
Klaar voor gebruik.
Bij toepassing op zuigende of zeer zuigende ondergronden (cellenbeton, gipsplaat) : 1^{ste} laag verdunnen met 5 à 10% water. Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.
Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Afwerking

Kleur: wit en lichte tinten van onze kleurenwaaier die verkregen kunnen worden met onze verfmengmachines.
Glansgraad: mat.

Eigenschappen

Bindmiddel: Acrylaat- en siloxaanharsen.
Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel: water.
Rendement*: 10-12 m²/l per laag.
Dichtheid: ~1,30 g/ml.
Drogestofgehalte (gewicht): 49,5 à 51,5%.
(*) De berekening van het rendement is gebaseerd op het werk van een vakman, op een ondergrond met normale absorptiegraad, en kan variëren naargelang de gebruikte werkmethode, de ondergrond en de weersomstandigheden.

Droogtijd

Voelt droog aan na: 1 uur.
Overschilderbaar na: ~5uur.
Hard: 2 dagen.
(bij normale weersomstandigheden)

Temperatuurbeperving

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.
Optimaal > 10°C en r.v. 75%.

Bewaring

Minimum 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Verpakking

Plastic emmer van 10 l.

EU-VOS grenswaarden

Cat. A/a: 30 g (2010). Dit product bevat minder dan 21 g/l VOS.